

# sikkens

## Alphacoat

### Teygjanlegur fylligrunnur



#### Efnislýsing

Alphacoat er teygjanlegur, vatnsþynnalegur fylligrunnur sem inniheldur kvarsefni og er ætlaður til notkunar utanhúss.

Fínsendinn mattur grunnurinn hentar vel til fyllingar í netsprungur og víðari sprungur í steinsteypu, múrklæðningar, múrstein og við almennar steypuviðgerðir. Grunnurinn jafnar áferð á viðgerðum, máluðum flötum. Alphacoat sápast ekki, hleypir raka í gegnum sig, hylur einstaklega vel og gulnar ekki með tímanum.

#### Meðhöndlun

1. Tryggið að yfirborðið sé laust við ryk og önnur óhreinindi. Hreinsið laust yfirborðslag, sementshúð og útfellingar af steypu- og múrsteinsflötum.
2. Berið Alpha Aquafix Opaque eða Professional Microdispers á mjög gljúpa og illa bundna fleti.
3. Málið 1- 2 umferðir ríkulega með Alphacoat. Á sprungur sem eru á hreyfingu er ráðlegt að mála 2 umferðir.

Einungis má mála yfir Alphacoat fylligrunninn með teygjanlegri útimálningu, t.d. Alpha Topcoat eða Alphasoxan Flex (Alphacoat hentar EKKI undir hefðbundna útimálningu).

\*Sjá einnig verklýsingarblöð um málun á múrklæðningum, steinsteypu, sprungum og vatnsbrettum á heimasíðu Sérefna.

#### Heilsufars- og umhverfismál

Lokið dósinni vandlega. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.

#### Tæknilegar upplýsingar

**Til notkunar:** Utanhúss

**Tegund:** Akryl

**Gljástig:** Matt

**Hiti við málun:** 5-30°C

**Rakastig:** Mest 85%

**Verkfæri:** Penslar, rúllur

**Þynning:** Vatn ef þörf krefur

**Þurrefni:** Hvítt: Um. 65% af vigt og 50% af rúmmáli

**Þéttleiki:** Hvítt: Um 1,35-1,50 kg/dm<sup>3</sup>

**Ráðlögð þykkt pr. umferð:** Þurrt: 150 míkrón.

**Blautt:** 300 míkrón

**Rykfrítt:** Eftir um 4 klst.

**Yfirmálun:** Eftir um 16 klst.

**Seigja (við 23°C):** 2,6-3,6 Pa.s/23°C

**Þekja:** 4-5 fermetrar á lítra (veltur á undirlagi)

**Áferð:** Fínsendin málning

**Öndunareiginleikar:** µm d. H<sub>2</sub>O: 0,11m. µm d.

CO<sub>2</sub>: 450m

**Litur:** Hvítt

**Umbúðir:** 10 lítra dósir

**Hreinsun verkfæra:** Vatn

**Geymsla:** Í þurru, frostfríu rými við 5-30°C

**Geymsluþol:** Minnst tólf mánuðir í lokuðum ílátum

**Rokgjörn lífræn efni (VOC):** EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/c) 75 g/l (2007), 40 g/l (2010). Inniheldur mest 30 g/l.