

sikkens

Alphacryl Pure Mat SF

Almött veggjamálning

Efnislýsing

Alphacryl Pure Mat SF er almött, vatnsþynnunleg, pólýúretanstyrkt akrýlmálning til notkunar innanhúss. Hún hefur einkar fallega og silkimjúka áferð, endurkastar engu ljósi en dregur fram dýpt í litum. Alphacryl Pure Mat SF hentar á nær alla gerðir undirlags innandyrna. Hún hefur hæsta staðal í þvottveldni og ágætt rispupól, er slitsterk og auðveld að bera á. Hún hefur einstaka einangrunareiginleika og kemur í veg fyrir að erfiðir blettir, (nikótín, kvistir, sót o.s.frv.) nái að blæða í gegn. Leysiefnalaus og umhverfisvæn.

Meðhöndlun

Nýmálun

1. Spartlið flötinn ef þörf krefur.
2. Hreinsið laust spartl, gífsleifar og ryk. Tryggið að flöturinn sé laus við olíu, fitu og önnur óhreinindi.
3. Grunnið eina umferð með Professional Grund+.
4. Málið eina eða tvær umferðir af Alphacryl Pure Mat SF.

Endurmálun

Tryggið að flöturinn sé laus við olíu, fitu og önnur óhreinindi.

1. Málaða fleti skal þvo með Original Málartvätt.
2. Mattið gljáandi fleti með sandpappír.
3. Spartlið flötinn ef þörf krefur. Gott er að blettgrunna spartlaða fleti.
4. Gljáandi fleti skal slípa matta og grunna með Original Háftgrund til að tryggja góða viðloðun.
5. Málið eina til tvær umferðir af Alphacryl Pure Mat SF.

Þvegna kalkmálaða fleti, sem og annað laust bundið undirlag, skal grunna með Professional Microdispers grunni áður en málað er.

ATH. Ef einangra þarf erfiða bletti: Notið 2 óþynntar umferðir með a.m.k. 24 klst. millibili.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Tegund: Pólýúretan

Gljástig: Almatt, um 2 GU 85°

Viðloðun: Mjög góð

Hiti við málun: 10-30°C

Hiti yfirborðs við málun: Lægstur 8°C

Rakastig: Mest 80%

Purrefni: Um 62% af vigt (fer eftir lit) og u.þ.b. 45% af rúmmáli

Þéttleiki: Hvítt: Um 1,45 kg/dm³

Ráðlögð þykkt við 20°C/65% raka: Þurr:

Um 50 míkrón. Blautt: Um 125 míkrón

Þornun við 20°C og 65% raka: Snertipurr eftir um 1 klst. Yfirmálun eftir um 6 klst., eftir 24 klst. ef þörf er á að einangra vatnsleysanlega bletti

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur

Þekja: 10-12 fermetrar pr. lítra (veltur á undirlagi og aðferð við málun)

Þvottveldni: Í samræmi við DIN EN 13300, flokk 1

Litur: Hvítur og flestir litir

Pakkningar: 1, 5 og 10 l.

Hreinsun: Volgt vatn – uppþvottalögur ef þarf

Geymsla: Í þurru, frostfríu rými við 5-30°C

Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/a) 30 g/l. (2010).

Alphacryl Pure Mat SF inniheldur mest 3 g/l.

Umhverfi

Efnið uppfyllir staðla **Blómsins**, sem er umhverfismerki Evrópusambandsins. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org

Vottun: BREEAM HEA 9

