

sikkens

Rubbol Azura plus

Olíulakk 90%



Efnislýsing

Rubbol Azura plus er hágæða, hágljáandi terpentínubynnanlegt alkýð pólýúretanlakk ætlað til notkunar innan- og utanhúss. Lakkið er auðvelt í notkun, hylur einstaklega vel, heldur gljáanum og gulnar ekki með tímanum. Rubbol Azura plus er ætlað á við, málm og harðplast og myndar einstaka háglansandi, ógagnsæja gæðafilmu þegar undirlagið hefur verið undirbúið á viðeigandi hátt með Rubbol Primer plus.

Meðhöndlun

Grunnur

Hrærið vel í dósinni fyrir notkun. Undirlag skal vera hreint og þurrt. Fyllið í misfellur og yfirborðsgalla með Nordsjö Snickeri spartli. Grunnið með Rubbol Primer plus.

Miðumferð

Slípið yfirborðið létt og notið millilag af Rubbol Azura plus. Berið ríkulega í pensilinn og dragið lakkið létt út á flötinn.

Lokaumferð

Slípið létt yfir yfirborðið áður en lokaumferð af Rubbol Azura plus er borin á. Berið ríkulega í pensilinn og dragið lakkið létt út á flötinn.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innan- og utanhúss

Tegund: Alkýð pólýúretan

Gljástig: Hágljáandi 88 GU/60°

Hiti við málun: 5-25°C

Rakastig: Mest 85%

Þurrefni: Um 78% +/- 2% af vigt og um 65% +/- 3% af rúmmáli

Þéttleiki: 1,27 +/- 0,05

Ráðlögð þykkt við 23°C/50% raka: Þurrt: Um 40-45 míkrón (þurr filma fyrir hverja umferð).

Blautt: U.þ.b. 70 míkrón

Rykfrítt: Um 2 klst.

Snertipurtt: Um 4 klst.

Yfirmálun: Um 18 klst.

Þynning: Terpentína

Verkfæri: Penslar

Þekja: 12-16 fermetrar pr. lítra

Litur: Hvítur, litastofnar og allir litir

Pakkningar: 1 og 2,5 lítra dósir

Geymsluþol: Minnst 12 mánuðir í lokuðum flátum

Hreinsun: Terpentína

Geymsla: Í þurru, frostfríu rými við 5-30°C

Rokgjörn lífræn efni (VOC): (fl. A/d) 300g/l.

Inniheldur mest 299g/l