

sikkens

Alphatex IQ Mat Hrein akrýlútímálning

Efnislýsing

Alphatex IQ Mat er vatnsþynnunleg, mött akrýlmálning (100% akrýlþeyta) með góða öndunareiginleika og lit- og veðurþolið yfirborð. Hún hefur hæsta staðal í þvottheldni og mikið rispuþol, er einkar slitsterk og mjög auðveld að bera á. Hún hefur framúrskarandi þekju og vörn gegn kolun (e. carbonization) steypunnar, gulnar ekki og hreinsar sig vel. Alphatex IQ Mat er mygluvarin og hentar því einnig innandyra, t.d. í baðherbergi og þvottahús.

Alphatex IQ Mat er ætluð til notkunar utanhúss á steinsteypu, múrstein o.fl. (athugið að á múrklæðningar/einangrun utanfrá skal nota síloxanmálningu, þ.e. Murtex Siloxane eða Alphasiloxan Flex).

Meðhöndlun

Nýmálun

- Tryggið að yfirborðið sé allveg þurr og laust við sementshúð, ryk, fitu, myglu og önnur óhreinindi.
- Þegar mála á nýjan múr næst bestur árangur með því að bera Mur-Silan (mónósílan) vatnsfælu fyrst á áveðurshliðar hússins.
- Grunnið með Professional Microdispers (á gljúpa og duftsmítandi fleti) EDA Alpha Aquafix Opaque (á slétta fleti).
- Málið 2 umferðir af Alphatex IQ Mat.

Endurmálun yfir akrýl veggmálningu

- Málaða fleti skal þvo með Nordsjö Málartvätt eða hreinsa með háþrýstidælu. Fjarlægið lausa málningu.
- Blettið málningarlausu fleti Alpha Aquafix Opaque.
- Málið 1-2 umferðir af Alphatex IQ Mat.

ATH. Alphatex IQ Mat hentar ekki yfir Alphacoat.

*Sjá einnig verklýsingarblöð um málun á múrklæðningum, steinsteypu, sprungum og vatnsbrettum á heimasíðu Sérefna.

Heilsufars- og umhverfismál

Lokið dósinni vandlega. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Utanhúss

Tegund: Akrýl

Gljástig: Matt 3%

Þurrefni: Um 50-55% af vigt og 34-38% af rúmmáli

Hiti við málun: Minnst 5°C

Rakastig: Mest 85%

Þéttleiki: Hvítt: Um 1,40 kg/dm³

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprauta loftlaus (airless) og með lofti

Loftlaus: Þynnið með mest 5% vatni ef þarf

Þrýstingur úða: Um 170-190 bör

Spíssastærð: 0,015-0,017mm (515-517)

Loftsprauta: Þynnið með mest 3% vatni ef

þarf. Þrýstingur úða: Um 2-5 bör

Spíssastærð: 1,8-2,2 mm

Þekja: 8-10 fermetrar á lítra. Efnisþörf veltur á undirlagi og aðferð við málun

Rykþurr: Um 2 klst.

Yfirmálun: Um 6 klst. Við 10°C eftir a.m.k. 16 klst.)

Endurmálun: Mögulegt er að mála yfir Alphatex IQ Mat með akrýlmálningu

Felueiginleikar: Góðir. Ef loftlaus sprauta er notuð nægir ein umferð að jafnaði

Gegndræpi vatns (diffusion resistance):

μd CO₂: 190 m. μd H₂O: 0,04 m

Litur: Allir litir

Þvottheldni: Í samræmi við DIN EN 13300, flokk 1

Umbúðir: 5 og 10 lítra dósir

Hreinsun verkfæra: Vatn, strax eftir notkun

Geymsla: Í svölu, frostfríu rými (5-30°C)

Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/c) 40 g/l (2010). Inniheldur mest 40 g/l

