

Ambiance Superfinish Matt

Pólýúretan lakk 5%

Efnislýsing

Ambiance Superfinish Matt er almatt, vatnsþynnanlegt pólýúretan akrýllakk, með sérlega góðu floti. Lakkið er ætlað til málnar á eldhúskápum, húsgögnum, hurðum, körmum, sökklum, listum o.fl. Það hentar einnig vel á ryðvarðar plötur og stálhluti innanhúss. Ambiance Superfinish Matt hefur djúpa og dempaða áferð sem dregur fram litinn á afar fallegan hátt. Það þekur vel og myndar mjög slitsterka og þvottheldna málningarfilmu sem gulnar ekki með tímanum.

Meðhöndlun

Nýmálun

1. Þegar ómeðhöndlaður viður er málaður skal einangra kvisti með Original Kvistlack eða Sikkens Rubbol BL Isoprimer.
2. Grunnið með Sikkens Rubbol BL Isoprimer.
3. Spartlið eftir grunnun með Professional Snickerispackel. Slípið flötinn vel og þurrkið af ryk.
4. Grunnið yfir spartlið, t.d. með Sikkens Rubbol BL Isoprimer.
5. Málið að lokum tvær umferðir af Ambiance Superfinish Matt.

Endurmálun

1. Fjarlægjið fitu og óhreinindi af áður máluðum flötum með Original Málartvätt og vatni.
2. Gljáandi fleti skal slípa matta til að tryggja góða viðloðun.
3. Grunnið flötinn ef þörf er á með Original Háftgrund, Sikkens Rubbol BL Isoprimer eða Sikkens BL Primer.
4. Spartlið flötinn ef þörf er á og grunnið.
5. Málið tvær umferðir af Ambiance Superfinish Matt.

Ef Original Háftgrund grunnur er valinn skal láta hann (og milliumferðir) þorna yfir nótt áður en lokaumferðin af Ambiance Superfinish Matt er borin á.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningardósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífð verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Tegund: Akrýllatex/Polýúretan

Gljástig: Almatt 5%

Þurrktími við 23°C/50% raka: Gegnumþurrt eftir 2 klst, yfirmálun möguleg eftir 6 klst

Loft-lyfirborðshiti við málun: Minnst +5°C

Rakastig: 40-80% (kjörrakastig 65%)

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur

Þekja: 10 m²/l

Umbúðir: 1 og 2,5 l dósir

Stofnar: BW og BC

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostlausu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/d) 130 g/l):

Inniheldur mest 99 g/l

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti

*Síðast uppfært í ágúst 2023