

Perform+ Diamond Floor

Slitsterk akrýlgólfmálning

Efnislýsing

Perform+ Diamond Floor er afar slitsterk, vatnsþynnanleg, og hálfgljáandi gólfmálning fyrir viðargólf og steypa fleti. Hún á vel við á alla almenna gólfafleti í íbúðum, kjallaragöngum og „villaförð“ þar sem slitálag telst eðlilegt. Perform+ Diamond Floor hentar hins vegar ekki á bílskúrgólf eða í rými með stöðugri bleytu.

Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint, þurrt og ryklaust. Nýsteipt gólf þurfa að vera gegnumhörðnuð og sementshúðin slípuð af áður en málað er. Stálslípuð steipt gólf skal vélslípa. út með þetta gula hér..Ómeðhöndluð steipt gólf skal hreinsa vandlega. Fjarlægjið fitu og olíubletti. Hrærið vel í dósinni. Ryksugið flötinn vel. Grunnið með Perform+ Diamond Floor sem þynnt hefur verið með 20% vatni. Málið síðan 1-2 umferðir með óþynntri Perform+ Diamond Floor málningu.

Við málun á ómeðhöndluðum nýjum viðargólfum skal bera Original Kvistlack tvisvar sinnum á kvisti í viðnum. Grunnið síðan allan viðinn með Original Häftgrund. Málið loks með óþynntri Perform+ Diamond Floor 2-3 umferðir (fer eftir lit).

Áður málaða viðarfleti skal þvo með Original Málartvätt og skola vel með vatni. Fjarlægjið lausa málningu og mattslípið gólfið. Ryksugið vandlega. Grunnið ójafnt yfirborð og málið loks 1-2 umferðir yfir flötinn með Perform+ Diamond Floor. Málið ekki ef yfirborðshiti er undir +5°C.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningar-dósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Bindiefni: Akrýl

Gljástig: Hálfgljáandi 40%

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 0,5 klst.

Yfirmálun: 2 klst.

Lágmarkshiti við málun: +5°C

Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur

Þekja: 8-10 fermetrar pr. lítra

Pakkningar: 1 og 2,5 og 10 lítra dósir

Stofnar: BW, BM og BC

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/i) 140g/l.):

Inniheldur mest 70g/l.

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti.