

Tinova Traditional Window

Gluggamálning

Efnislýsing

Tinova Traditional Window er háfaglansandi, terpentínubynnanleg alkýðolíumálning ætluð til nýmálunar eða yfirmálunar á gluggum utanhúss. Tinova Traditional Window veitir hámarksvernd á sléttu fleti gluggakarmanna sem og kanta og horn.

Meðhöndlun

Undirlagið skal vera hreint og þurrt (mest 16% raki í viði).

Nýmálun

1. Til að ná sem bestum árangri er best að gegndreypta alla fleti með Tinova Wood Base Oil.
2. Grunnið alla fleti með Tinova Primer Exterior eða Tinova Primer Traditional Exterior. Best er ef það er gert fyrir glerjun svo falsinn sé einnig grunnaður.
3. Málið yfir tvær umferðir af Tinova Traditional Window.

Endurmálun

1. Þvoið allan flötinn með Original Málartvätt og skolið með vatni. Ef á fletinum er mygla, mold eða annar gróður skal þvo flötinn með Original Hustvätt. Skolið vel eftir á með vatni. Látið flötinn þorna vel áður en málað er.
2. Öll gömul og laus málning skal fjarlægð. Glansandi fleti skal slípa matta til að tryggja góða viðloðun. Gráma og fúa í viði skal þússa niður uns komið er í niður í eðlilegan viðarlit.
3. Ber viður skal gegndreyptur með með Tinova Wood Base Oil. Síðan er hann grunnaður með Tinova Primer Exterior eða Tinova Primer Traditional Exterior.
4. Málið yfir tvær umferðir af Tinova Traditional Window.

Annað

Hrærið vel í dósinni fyrir notkun. Málið ekki ef sól skín beint á flötinn eða ef hætta er á regni eða daggarmyndun innan nokkurra klukkustunda eftir lok verks. Málið aldrei þegar hitastig er undir 5°C eða við hátt rakastig (>80%).

Heilsufars- og umhverfismál

Lokið málningardósinni tryggilega. Ekki láta dósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella málningarleifum og hreinsivatni í niðurföll heldur skal skila til endurvinnslustöðva. Sjá frekari upplýsingar á öryggisblaði.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Utanhúss

Tegund: Alkýðolía

Gljástig: 20%

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 8 klst.

Yfirmálun: 24 klst.

Hiti við málun: minnst +5°C, mest +25°C

Rakastig: 40-80%, kjörrakastig 65%

Þynning: Hreinsuð terpentína

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur

Þekja: Nýmálun 8-10 fermetrar pr. lítra

Þekja: Endurmálun 10-12 fermetrar pr. lítra

Pakkningar: 1 og 2,5 lítra dósir

Stofnar: BW

Hreinsun: Hreinsuð terpentína

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/d) 300 g/l):

Inniheldur mest 299 g/l.

Þessar upplýsingar eiga við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti.

Umhverfi

Tinova Traditional Window er merkt FSC, sem vottar um samstarf og aðild að stjórnun skóga með sjálfbærum hætti.

