

Alphacoat

Teygjanlegur fylligrunnur



Efnislýsing

Alphacoat er teygjanlegur, vatnsþynnannlegur fylligrunnur sem inniheldur kvarsefni og er ætlaður til notkunar utanhúss.

Fínsendinn, mattur grunnurinn hentar vel til fyllingar í netsprungur og víðari sprungur í steinsteypu, múrklæðningar, múrstein og við almennar steypuviðgerðir. Grunnurinn jafnar áferð á viðgerðum, máluðum flötum. Alphacoat sápast ekki, hleypir raka í gegnum sig, hylur einstaklega vel og gulnar ekki með tímanum.

Alphacoat gengur sem grunnur undir vatnsþynnta akrýl útmálningu á stein, t.d. Murtex Acrylic og One Supertech (gengur ekki undir síloxan og sílíkat efni eins og Murtex Siloxane, Murtex Silicate og Alphasiloxan Flex).

Meðhöndlun

1. Tryggið að yfirborðið sé laust við ryk og önnur óhreinindi. Hreinsið laust yfirborðslag, sementshúð og útfellingar af steypu- og múrsteinsflötum.
2. Berið Alpha Aquafix Opaque eða Professional Microdispers á mjög gljúpa og illa bundna fleti.
3. Málið ríkulega 1- 2 umferðir af Alphacoat. Á sprungur sem eru á hreyfingu er ráðlegt að mála 2 umferðir.

**Sjá einnig verklýsingarblöð um málnu á múrklæðningum, steinsteypu, sprungum og vatnsbrettum á heimasíðu Sérefna.*

Heilsufars- og umhverfismál

Lokið dósinni vandlega. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Utanhúss
Tegund: Akrýl
Gljástig: Matt
Hiti við málnu: 5-30°C
Rakastig: Mest 85%
Verkfæri: Penslar, rúllur
Þynning: Vatn ef þörf krefur
Þurrefni: Hvítt: Um 65% af vigt og 50% af rúmmáli
Þéttleiki: Hvítt: Um 1,35-1,50 kg/dm³
Ráðlögð þykkt á umferð: Þurrt: 150 míkrón.
 Blautt: 300 míkrón
Rykfrítt: Eftir um 4 klst
Yfirmálnu: Eftir um 16 klst
Seigja (við 23°C): 2,6-3,6 Pa.s/23°C
Þekja: 4-5 m²/L (veltur á undirlagi)
Áferð: Fínsendin málning
Öndunareiginleikar: µm d. H₂O: 0,11m. µm d.
 CO₂: 450m
Litur: Hvítt
Umbúðir: 10 lítra dósir
Hreinsun verkfæra: Vatn
Geymsla: Í þurru, frostfríu rými við 5-30°C
Geymsluþol: Minnst 12 mánuðir í lokuðum ílátum
Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/c) 75 g/l (2007), 40 g/l (2010). Inniheldur mest 30 g/l