



Alphacryl Pure Mat SF

Almött veggjamálning

Efnislýsing

Alphacryl Pure Mat SF er almött, vatnsþynnánleg, pólyúretanstyrkt akrýlmálning til notkunar innanhúss. Hún hefur einkar fallega og silkimjúka áferð, endurkastar ekki ljósi en dregur fram dýpt í litum. Alphacryl Pure Mat hefur gott rispuþol, er slitsterk og breytist ekki við þvott eins og algengt er með mjög matta málningu. Hún hylur og þekur óvenju vel, hefur langan opinn tíma og er afar auðveld að mála með. Alphacryl Pure Mat hefur einstaka einangrunareiginleika og kemur í veg fyrir að erfiðir blettir, (níkótín, kvistir, sót o.s.frv.) nái að blæða í gegn. Hún hentar á næð alla gerðir undirlags innandyra. Efnið nær fullri hörku á þremur vikum. Þrífið málninguna með trefjaklút og köldu vatni. Umhverfisvottuð og leysiefnalaus.

Meðhöndlun

Nýmálun

1. Spartlið flötinn ef þörf krefur.
2. Hreinsið laust spartl, gifslifar og ryk. Tryggið að flöturinn sé laus við olíu, fitu og önnur óhreinindi.
3. Grunnið eina umferð með Professional Grund+.
4. Málið eina eða tvær umferðir af Alphacryl Pure Mat SF.

Endurmálun

Tryggið að flöturinn sé laus við olíu, fitu og önnur óhreinindi.

1. Óhreina málaða fleti skal þvo með Original Målartvätt.
2. Gljáandi fleti skal slípa matta og grunna með Original Häftgrund til að tryggja góða viðloðun.
3. Spartlið flötinn ef þörf krefur. Blettgrunnið spartlaða fleti með Grund+.
4. Málið eina til tvær umferðir af Alphacryl Pure Mat SF.

Þ vegna kalkmálaða fleti, sem og annað laust bundið undirlag, skal grunna með Professional Microdispers grunni áður en málað er.

ATH. Ef einangra þarf erfiða bletti: Notið 2 óþynntar umferðir með a.m.k. 24 klst. millibili.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávaltt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónog. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellid ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niður föll. Skilið efnaleifum og tóum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Tegund: Pólyúretanstyrktur akríll

Gljástig: Almatt (2 GU við 85°)

Hiti við málun: Minnst 5°C

Rakastig: Mest 85%

Þurrefni: Um 62% af vigt (fer eftir lit) og um 45% af rúmmáli

Péttleiki: Hvít: Um 1,45 kg/dm³

Ráðlöögð þykkt við 20°C/65% raka: Þurr: Um 50 míkrón. Blautt: Um 125 míkrón

Bornun við 20°C og 65% raka: Snertipurrt eftir um 1 klst. Yfirmálun eftir um 6 klst

Þynning: Engin

Verkfæri: Penslar, rúllur, sprautur (airless)

Sprautun: Engin þynning. Þróystingur úða 80-120 bör. Mælt með Graco spíssaopi 15-18 RAC X FF LP Switch Tips eða Wagner HEA Protip 5-17

Þekja: 10-12 m²/l (veltur á undirlagi og aðferð við málun)

Þvotheldni: 1. flokkur DIN EN 13300

Litur: Allir

Umbúðir: 1, 5 og 10 l

Hreinsun: Vatn

Geymsla: Í þurru, frostfríu rými

Loftgæði: A+ (matskvarði útstreymis er frá A+ (mjög lítið) til C (mjög mikið)

Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/a) 30 g/l (2010). Alphacryl Pure Mat SF inniheldur mest 3 g/l

Umhverfi

Varan uppfyllir staðla Evrópublómsins, sem er umhverfismerk Evrópusambandsins