

Cetol HLS plus

Hálfbekjandi viðarolía

Efnislýsing

Cetol HLS plus er hálfbekjandi og lágfyllandi terpentínupynnaleg alkýðolía, ætluð til notkunar á við innan- og utanhúss. Efnið er þunnfljótandi með innbyggðri UV sólarvörn. Viðarvígindin haldast sýnileg og einkennandi fyrir viðartegundina. Cetol HLS plus myndar örfína gegndræpa filmu sem virkar þannig að yfirborðið dregur ekki í sig viðbótarraka utan frá á meðan raki kemst í gegn innan frá (e. microporous). Þetta þýðir framúrskarandi viðarvörn sem hindrar myglu- og þörungavöxt, flögnun og sprungumyndun. Cetol HLS plus er afar auðveld í notkun og einfalt að viðhalda viðnum með henni.

Cetol HLS plus viðarolían má nota eina og sér við nýmálun á tréverk, bæði á mjúkan við (s.s. greni og fura) og harðvið (s.s. tekk, sedrus, maghoni). Hún er hentug á garðhúsgögn. Fyrir bestu mögulega endingu skal nota Cetol HLS plus viðarolíuna undir Cetol Filter 7.

Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint og þurrt (mest 16% raki í viði). Ætíð skal bera á viðinn endilangt og forðast þannig að búa til færsluskil, þ.e. aukalitstyrk á miðju borði. Þetta á bæði við um nýmálun og endurmálun. Þegar þeim litstyrk er náð sem óskað er eftir skal nota ljósari lit næst (jafnvel glæran) við endurmálun til að viðhalda upprunalegum litstyrk.

Nýmálun viðar, þriggja umferða kerfi:

1. Hrærið vel í dósinni.
2. Berið 2-3 umferðir af Cetol HLS plus á viðinn. Bestur árangur næst þegar skammur tími er látinn líða milli umferða. Þessi tími ætti ekki að fara yfir 1 mánuð.
3. Umferð 3 má annað hvort vera Cetol HLS plus eða Cetol Filter 7 (gefur meiri filmu og lengir endingartímann).

Endurmálun viðar:

1. Þrífið með Nordsjö Málartvätt og mattið yfir með fínun sandpappír.
2. Hrærið vel í dósinni.
3. Berið 1-2 umferðir af Cetol HLS plus á vel þurran flötinn.
4. Umferð 2 má annað hvort vera Cetol HLS plus eða Cetol Filter 7 (gefur meiri filmu og lengir endingartímann).

Heilsufars- og umhverfismál

Lokið fótunni vandlega. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innan- og utanhúss

Tegund: Alkýðolía

Gljástig: Matt

Hiti við málun: 5-30°C

Þekja: Þurrfilmuþykkt 10 micron er 12-14 á mjúkvíð en 14-18 m²/l á harðvíð. Þekja fer ætíð eftir viðartegund, ástandi yfirborðsins, aðferð og aðstæðum við málun.

Ráðlögð þykkt: Þurrt: Um 10 míkrón hver umferð. Blautt: Um 36 míkrón. Cetol HLS plus kerfi á að hafa minnst 20 míkróna þurrfilmuþykkt. Fyrsta lagið smýgur vel inn í viðinn og tryggir viðloðun en hefur lítil áhrif á heildarþykkt þurrfilmunnar

Þurrtími við 23°C/50% RH: Rykfrítt: Um 4 klst. Yfirmálun: Um 18-24 klst

Þurrefni: Um 30% af vgt

Þéttleiki: 0,91 kg/dm³

Hreinsun: Hreinsuð terpentína

Verkfæri: Penslar

Litir: Glært og allir viðarlitir

Umbúðir: 1, 2,5 og 5 lítra dósir

Geymslupól: Minnst 24 mánuðir í upprunalegum og óopnuðum ílátum

Geymsla: Í þurru rými við 5-30°C

Rokgjörn lífræn efni (VOC): (fl. A/e) mest 500g/l (2007), mest 400 g/l (2010). Cetol HLS plus inniheldur mest 400 g/l

Síðast endurskoðað 4. mars 2025