

Ambiance Superfinish Helmatt

Pólýúretan lakk 5%



Efnislýsing

Ambiance Superfinish Helmatt er almatt, vatnspynnanlegt pólýúretan akrýllakk, með sérlega góðu floti. Lakkið er ætlað til málunar á eldhúskápum, húsgögnum, hurðum, körmum, sökklum, listum o.fl. Það hentar einnig vel á ryðvarðar plötur og stálhluti innanhúss. Ambiance Superfinish Helmatt hefur einstaklega fallega almatta áferð, þekur vel og myndar mjög slitsterka og þvottheldna málningsfilmu sem gulnar ekki með tímanum.

Meðhöndlun

Nýmálun

1. Þegar ómeðhöndlaður viður er málaður skal einangra kvisti með Original Kvistlack eða Sikkens Rubbol BL Isoprimer.
2. Grunnið með Sikkens Rubbol BL Isoprimer.
3. Spartilíð eftir grunnun með Professional Snickerispackel. Slípið flötinn vel og þurrkið af ryk.
4. Grunnið yfir spartilíð t.d. með Sikkens Rubbol BL Isoprimer.
5. Málið að lokum tvær umferðir af Ambiance Superfinish Helmatt.

Endurmálun

1. Fjarlægið fitu og óhreinindi af áður máluðum flötum með Original Málartvätt og vatni.
2. Gljáandi fleti skal slípa matta til að tryggja góða viðloðun.
3. Grunnið flötinn ef þörf er á með Original Háftgrund, Sikkens Rubbol BL Isoprimer eða Sikkens BL Primer.
4. Spartilíð flötinn ef þörf er á og grunnið.
5. Málið tvær umferðir af Ambiance Superfinish Helmatt.

Ef Original Háftgrund grunnur er valinn skal láta hann (og milliumferðir) þorna yfir nótt áður en lokaumferðin af Ambiance Superfinish Helmatt er borin á.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningardósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífð verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Tegund: Akrýllatex/Polýúretan

Gljástig: Almatt 5%

Þurrktími við 23°C/50% raka: Gegnumþurrtt eftir 4 klst, yfirmálun möguleg eftir 6 klst

Loft-/yfirborðshiti við málun: Minnst +5°C

Rakastig: 40-80% (kjörarakastig 65%)

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningspurtur

Þekja: 10 m²/l

Pakkningar: 1 og 2,5 l dósir

Stofnar: BW, BM og BC

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/d) 130 g/l):

Inniheldur mest 99 g/l

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti