



# Að mála með línolíumálningu

## Efni

Allbäck línolíumálning er framleidd úr kaldpressaðri, hreinsaðri, og soðinni gæðahöfræslu og litarefnum. Línolíumálningin hentar bæði innan- og utanhúss og er ætluð á við, stál, járn og plast. Hún hefur einstaka viðloðun og þekur helmingi meira en alkýð- og plastmálning. Málningin inniheldur engin leysiefni.

## Meðhöndlun

### Nýmálun

1. Nærið nýjan við með hrárrí línolíu. Viðurinn þarf að draga í sig alla olíuna. Berið á kvisti með shellakki frá Allbäck.
2. Málið 1 umferð af línolíumálningu. Ef viðurinn stendur úti er gott að fara 2 umferðir. Draga skal mjög vel úr málningunni í mismunandi áttir en ljúka með því að draga síðustu stökuna í sömu átt og viðurinn liggur.

### Endurmálun

1. Flöturinn þarf að vera hreinn og þurr. Ef viðurinn er óhreinn þarf að þrifa hann með línolíusápu frá Allbäck.
2. Skolið sápuuna af með vatni og leyfið viðnum að þorna í gegn.
3. Losa þarf alla lausa málningu af fletinum.
4. Málið 1 umferð af línolíumálningu. Ef viðurinn stendur úti þá er gott að fara 2 umferðir. Dragið vel úr málningunni í mismunandi áttir en dragið síðustu stökuna í sömu áttu og viðurinn liggur.

## Annað

Ekki er ráðlagt að þynna línolíumálninguna en ef nauðsyn ber til er hægt að þynna hana með soðinni línolíu um 5% í mesta lagi. Mikilvægt er að nýmálaður flötur fái birtu og að hitastig sé yfir 14°C. Ef hitastigið nær ekki því marki er hægt að bæta þurrkefnum út í (1 hylki á móti 3 lítrum af línolíu) til þess að flyta fyrir þurrktímanum.

Athugið að kviknað getur í olíublautum tuskum og tvisti af sjálfu sér og verður að bleyta þær með vatni áður en þeim er fargað á öruggum stað.

*\*Nákvæmari upplýsingar um efnin má finna í tækniblöðum.*

## Heilsufars- og umhverfismál

Ekki láta málningardósina standa opna meðan á verki stendur. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



## Tæknilegar upplýsingar

**Til notkunar:** Innan- og utanhúss

**Tegund:** Línólfá

**Gljástig:** Hálfmatt

**Þurrktími:** 20-24 klst. við stofuhita, birtu og góða loftræstingu. Hátt rakastig hægir á þornun

**Rakastig viðar:** Ekki undir 14%

**Yfirmálun:** 24 klst.

**Lágmarkshiti við málun:** 14°C

**Þynning:** Engin

**Verkfæri:** Stífur pensill

**Þekja:** 15-20 m<sup>2</sup>/l

**Hreinsun:** Allbäck línolíusápa

