Rubbol Satura

Olíulakk 25%

Efnislýsing

Rubbol Satura er hágæða, hálfmatt, terpentínuþynnanlegt alkýðúretanlakk, ætlað til notkunar utan- og innanhúss. Vegna sérstakrar samsetningar bindiefna (þ.á.m. pólýúretan), er Rubbol Satura einstaklega rispu- og slitþolið. Það er auðvelt í notkun, hefur langan opinn tíma og framúrskarandi flot. Það hylur vel, er ákaflega litþolið og gulnar ekki. Rubbol Satura er ætlað á harðvið og mýkri við en einnig á málm sem hefur verið meðhöndlaður á viðeigandi hátt undir málun.

Meðhöndlun

1. Undirlag skal vera hreint og þurrt. Grunnið með olíugrunni, t.d. Sikkens Rubbol Primer eða Nordsjö heftigrunni. Látið þorna í 24 klst.
2. Slípið matt og rykhreinsið.
3. Hrærið vel í Rubbol Satura og lakkið eina umferð. Látið þorna í 18 klst.
4. Pússið létt yfir og rykhreinsið.
5. Lakkið með seinni umferð af Rubbol Satura.

Heilsufars- og umhverfismál

Við pússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsi-efnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innan- og utanhúss
Tegund: Alkýð-pólýúretan
Gljástig: Hálfmatt, um 20-30 GU/60°
Þurrefni: Um 76% af vigt og 64% af rúmmáli
Þéttleiki: Um 1,27 kg/dm^3 í hvítum
Hiti við málun: 5-30°C
Ráðlögð þykkt við 20°C / 65% raka:
Þurrt: Um 40-45 míkrón
Blautt: Um 60-70 míkrón
Þynning: Þarf ekki
Verkfæri: Penslar, rúllur
Hreinsun: Terpentína
Þekja: 14-16m^2/l, fer mikið eftir vinnuaðferð, undirlagi og lögun hlutar
Þornun:
- við 23°C / 65% raka:
Rykfrítt: Um 2½ klst
Snertiþurrt: Um 3 klst
Yfirmálun: Um 18 klst
- við 5°C / 85% raka:
Rykfrítt: Um 7 klst
Snertiþurrt: Um 7½ klst
Yfirmálun: Um 18 klst
Litur: Hvítur og nánast allir litir
Umbúðir: 0,5, 1 og 2,5 lítra dósir
Geymsluþol: Minnst 24 mánuðir í lokuðum umbúðum
Geymsla: Í þurru, frostfríu rými við 5-30°C
Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/d) 300 g/l (2010)
Inniheldur mest 300 g/l VOC