

Professional Snickeri 80

Innilakk 80%



Efnislýsing

Professional Snickeri 80 er vatnsþynnunlegt akríllakk til innanhússnotkunar. Lakkið hefur fallega háglansandi áferð og er ætlað til málunar á eldhússkápurum, hurðum, körmum, sökklum, listum o.fl. Það hentar einnig vel á ryðvarðar plötur og málum innanhúss. Professional Snickeri 80 hefur gott flot, þekur vel og myndar slitsterka og þvottheldna málningarfilmu sem gulnar ekki með tímanum.



Meðhöndlun

Nýmálun

- Þegar ómeðhöndlaður viður er málaður skal einangra kvisti tvær umferðir með Original Kvistlack eða Sikkens Rubbol BL Isoprimer.
- Grunnið með Sikkens Rubbol BL Isoprimer.
- Spartlið eftir grunnun með Professional Snickerispackel. Slípið flötinn vel og þurrkið af ryk.
- Grunnið yfir spartlið t.d. með Sikkens Rubbol BL Isoprimer.
- Málið loks tvær umferðir af Professional Snickeri 80. Berið ríkulega á til að auka útflofið.

Endurmálun

- Fjarlægið fitu og óhreinindi af áður málúðum flötum með Original Málartvätt og vatni.
- Gljáandi fleti skal slípa matta til að tryggja góða viðloðun.
- Grunnið flötinn ef þörf er á með Original Häftgrund, Sikkens Rubbol BL Isoprimer eða Multiprimer.
- Spartlið flötinn ef þörf er á og grunnið.
- Málið tvær umferðir af Professional Snickeri 80. Berið ríkulega á til að auka útflofið.

Ef Original Häftgrund grunnur er valinn skal láta hann (og milliumferðir) þórnar yfir nótta áður en lokaumferðin af Professional Snickeri 80 er borin á.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mala í vel lofræstu rými og nota grímur fyrir öndunararfæri ef lofræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningardósina standa opna meðan á verki stendur. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellid ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Tegund: Akríl

Gljástig: Háglans 80%

Þurrktími við 23°C/50% raka: Gegnumþurrt eftir 2 klst, yfirmálun eftir 12 klst

Loft-/yfirborðshiti við málun: Minnst +5°C

Rakastig: 40-80% (kjörrakastig 65%)

Pynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur

Þekja: 8 m²/l

Umbúðir: 1 og 2,5 lítra dósir

Stofnar: BW og BC

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC fl. A/a 130 g/l): Inniheldur mest 90 g/l

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti.

Umhverfisvottanir

Professional Snickeri 80 uppfyllir staðla Svansins, sem er umhverfismerki Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org



SÉREFNI

Dalvegi 32b Kópavogi | sími 517 0404 | serefni.is

