

Professional Allround+

Alhliða límspartl

Efnislýsing

Professional Allround+ er ljósgrátt, alhliða léttspartl sem er finkorna en fyllir samt einstaklega vel og er einmitt sérstaklega hannað til að skapa slétt og fínt yfirborð. Spartlið er hentugt til notkunar í nýbyggingum sem og eldra húsnæði. Það er notað við hvers konar spörtlun á byggingarplötum og steiptum flötum, ópússuðum sem pússuðum. Professional Allround+ hentar sérlega vel til spörtlunar á borða á gips- og veggfóðurssamskeytum en einnig á málaða, mattslípaða fleti í þurrum rýmum innanhúss. Við stærri verkefni er mælt með að hámarki 3 mm heildarþykkt. Fyllingargeta fyrir einstök göt og ójöfnur er meiri, eða allt að 4 mm.

Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint og þurrt og vel bundið án lauss yfirborðslags. Við pússun á spartlaða fletinum er mælt með notkun rykgríma og verndun augna.

Heilsufars- og umhverfismál

Við pússun eða þegar spartlið er fjarlægt með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal spartla í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta spartlfötuna standa opinn meðan á verki stendur. Þrífð verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella spartlleifum eða hreinsivökva í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss
Bindiefni: Latexþeytulausn
Kornastærð: Mest 0,10 mm
Þéttleiki: 1,2
Þurrktími: 4 klst við 23°C/50% raka, en veltur mjög á þykkt spartls
Mesta þykkt: Um 4 mm
Lágmarkshiti við spörtlun: +5°C, best 15-23°C loft- og yfirborðshitastig
Rakastig: 40-80%, kjörrakastig 65%
Þynning: Vatn
Verkfæri: Spartlspaðar
Efnið í notkun: Auðvelt að slípa
Litur: Gráleitur
Hreinsun: Sápuvatn
Litur: Gráleitt
Umbúðir: 2,5 og 10 lítra fötur
Geymsla: Í frostlausu rými

Í samræmi við kröfur um CE-merkingar samkvæmt tilskipun EN 13963 og EN 15824.

Efnið uppfyllir staðla Svansins, sem er umhverfismerki Norrænu ráðherra-nefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org

Síðast endurskoðað í janúar 2025